


## Применение изделий PAROC



Строительная изоляция  
2102BIL0303  
2003

## Изделия из каменной ваты PAROC

Строительная изоляция. Перечень продукции

### Маркировка изделий PAROC


<b>Конструкция/функция</b>					
<b>CE</b>	Constructive	Конструкционная	<b>FA</b>	Façade	Фасад
<b>CO</b>	Concrete Construction	Бетонные конструкции	<b>FP</b>	Fire Protection	Огнезащита
<b>GR</b>	Ground	Основания, фундамент	<b>RO</b>	Roof	Кровля
<b>UN</b>	Universal	Универсальный	<b>WA</b>	Wall	Стена
<b>Форма</b>					
<b>B</b>	Board	Плита ≤ 50 мм	<b>M</b>	Mat	Мат
<b>L</b>	Lamela	Ламела	<b>S</b>	Slab/Batt	Плита > 50 мм
<b>Описание свойств</b>					
Нумерация / очередьность		Физико-механические свойства			
1		5			
2		10			
3		25			
4		30			
.		.			
.		.			
<b>Дополнительные обозначения</b>					
<b>a</b>	alu covered	покрытый алюминием	<b>n</b>	non-woven tissue	нетканое покрытие (дифузная плёнка)
<b>d</b>	plastic	пластик	<b>p</b>	paper covering	покрытый бумагой
<b>g</b>	growned	с канавками	<b>t</b>	tissue, glasfibre	стекловолокно

**XXZ nny**  
Например:  
**ROS 30g**  
Плита с канавками для совмещённой крыши,  
с прочностью на скатие не менее 30 кН/к.

**WAS 25t**  
Фасадная плита, с воздухопроницаемостью  $25 \times 10^{-9} \text{ м}^2/\text{спа}$ ,  
покрыта стекловолокном.

 **PAROC**

Представительство  
в Украине, г. Киев  
ул. Саксаганского 39-А  
Тел. +380 44 238 87 97  
+380 44 238 87 98  
Факс. +380 44 238 87 99  
office@paroc.kiev.ua  
www.paroc.com  
A MEMBER OF PAROC GROUP



Уполномоченный представитель PAROC:

 **PAROC**

## Изделия из каменной ваты PAROC - маркировка, свойства, назначение

Наименование	Толщина мин-макс мм	Плот- ность кг/м <sup>3</sup>	Коэффи- циент теплопро- водности $\lambda_{10}$ Вт/МК	Коэффи- циент теплопро- водности $\lambda_{dec}$ Вт/МК	Расчетный коэффициент теплопроводности при условиях эксплуатации А Вт/МК	Теплоусвоение Б Вт/мК	Теплоусвоение А с Вт/(м <sup>2</sup> К) дСТУ	Теплоусвоение Б с Вт/(м <sup>2</sup> К) дСТУ	Горючесть С <sub>o</sub> кДж/кг К	Сосредо- точная нагрузка F <sub>p</sub> Н	Воздухо- проница- емость I·10 <sup>-6</sup> м <sup>2</sup> /с·Па	Паро- проница- емость $\mu$ мг/м час Па	Прочность на сжатие $\sigma_m$ или $\sigma_{10}$ кПа	Прочность на растя- жение $\sigma_s$ кПа	Водопоглощение кратко- срочное W <sub>s</sub> кг/ м <sup>2</sup>	Водопоглощение долго- срочное W <sub>ip</sub> кг/ м <sup>2</sup>	Применение изделия	
<b>UA Методика испытаний</b>																		
Б В.2.7-38-95	Б В.2.7-99-2000	Б В.2.7-19-95	Б В.2.7-105-2000	Б В.2.7-105-2000	Б В.2.7-105-2000	Б В.2.7-105-2000	Б В.2.7-105-2000	Б В.2.7-105-2000	Б В.2.7-19-95	дСТУ	12852.5-77	Б В.2.7-38-95	Б В.2.7-38-95	Б В.2.7-38-95	Б В.2.7-38-95	Б В.2.7-38-95		
EU Методика испытаний	EN 823	EN 1602	EN 13162						EN 1350-1	EN 12430	EN 29053	EN 826	EN 1607+AC	EN 1609+AC	EN 12087			
<b>Универсальные плиты и маты</b>																		
Paroc UNS 37 (IL)	42-150	30	0,037	0,037	0,042	0,045	0,352	0,365	0,84	негорючий (A1)		≤130	0,360					
Paroc UNM 37 (IM)	50-100	30	0,037	0,037	0,042	0,045	0,352	0,365	0,84	негорючий (A1)		≤190	0,360					
<b>Плиты для вентилируемых фасадов</b>																		
Paroc WAS 25t	30-70	90	0,032	0,034	0,039	0,042	0,504	0,521	0,84	основа негорючая (A1)		≤25	0,320		≤1	≤3	Теплоизоляция вентилируемых фасадов	
Paroc WAS 35	30-150	70	0,034	0,034	0,040	0,043	0,460	0,480	0,84	негорючий (A1)		≤35	0,320		≤1	≤3		
Paroc WAS 50	50-150	45-55	0,034	0,036	0,040	0,042	0,354	0,372	0,84	негорючий (A1)		≤50	0,320		≤1	≤3		
<b>Фасадные плиты под штукатурку</b>																		
Paroc FAS 4	50-140	140	0,0365	0,039	0,041	0,044	0,617	0,635	0,84	негорючий (A1)		0,320	≥40	≥15	≤1	≤3	Теплоизоляция фасадов, когда для отделки применяется штукатурка	
Paroc FAL 1	50-200	80	0,039	0,041	0,042	0,046	0,504	0,521	0,84	негорючий (A1)		0,320	≥50	≥80	≤1	≤3		
<b>Плиты трёхслойных сборных ж/б плит</b>																		
Paroc COS 5	30-180	70	0,034	0,036	0,040	0,043	0,500	0,520	0,84	негорючий (A1)		0,320	≥5		≤1	≤3	Теплоизоляция в трёхслойных ж/б плитах	
Paroc COS 10	30-180	65-85	0,034	0,036	0,040	0,043	0,504	0,521	0,84	негорючий (A1)		0,320	≥10		≤1	≤3		
<b>Плиты для совмещённых кровель</b>																		
Paroc ROS 30	60-180	100	0,036	0,037	0,042	0,044	0,504	0,521	0,84	негорючий (A1)		≥300	0,320	≥30	≥5	≤1	≤3	Теплоизоляция для совмещённых крыш
Paroc ROS 40	60-180	110	0,036	0,037	0,042	0,044	0,530	0,550	0,84	негорючий (A1)		≥350	0,320	≥40	≥5	≤1	≤3	
Paroc ROS 60	60-120	145	0,038	0,039	0,043	0,045	0,617	0,635	0,84	негорючий (A1)		≥600	0,306	≥60	≥15	≤1	≤3	
ROS_g = ROOFING SLAB (grooved) одна поверхность плиты с канавками																		
Paroc ROS 30g	100-180	100	0,036	0,037	0,042	0,044	0,504	0,521	0,84	негорючий (A1)		≥300	0,320	≥30	≥5	≤1	≤3	Теплоизоляция для совмещённых крыш
<b>ROB = ROOFING BOARD тонкие плиты для совмещённых кровель</b>																		
Paroc ROB 50	30-50	160	0,038	0,039	0,045	0,048	0,630	0,650	0,84	негорючий (A1)		≥500	0,306	≥50	≥15	≤1	≤3	Теплоизоляция для совмещённых кровель
Paroc ROB 60	20-50	170	0,038	0,039	0,045	0,048	0,630	0,650	0,84	негорючий (A1)		≥600	0,306	≥60	≥15	≤1	≤3	Теплоизоляция для совмещённых кровель
Paroc ROB 80t	20	230	0,038	0,039	0,048	0,050	0,702	0,721	0,84	основа негорючая (A1)		≥700	0,306	≥80		≤1	≤3	
<b>FPS = FIRE PROTECTION SLAB</b>																		
Paroc FPS 14	50-120	140	0,034	0,037	0,041	0,044	0,617	0,635	0,84	негорючий (A1)		0,320	≥20		≤1	≤3	Огнезащита всех конструкций	
<b>CES/CEL = CONSTRUCTIVE SLAB/LAMELA</b>																		
Paroc CEL 50C	50-200	85	0,040	0,041	0,041	0,043	0,480	0,500	0,84	негорючий (A1)		≥50	0,320	≥60	≥150	≤1	≤3	Сердечник для трёхслойных сэндвич-панелей с облицовкой металлическими листами
Paroc CEL 75F	50-200	120	0,042	0,045	0,042	0,044	0,530	0,550	0,84	негорючий (A1)		≥80	0,320	≥105	≥225			
Paroc CES 50C	80-150	85	0,040	0,041	0,041	0,043	0,480	0,500	0,84	негорючий (A1)		≥48	0,320	≥60	≥150	≤1	≤3	Блоки для изготовления ламелы
Paroc CES 75F	80-150	115	0,042	0,045	0,042	0,044	0,530	0,550	0,84	негорючий (A1)		≥80	0,320	≥105	≥225	≤1	≤3	
<b>Гр.Плиты, выдерживающие нагрузку (основания)</b>																		
Paroc GRS 20	30-120	100-110	0,034	0,037	0,040	0,043	0,500	0,520	0,84	негорючий (A1)		0,320	≥20		≤1	≤3	Теплоизоляция в грунте и в бетонных полах	
Paroc VL*	30	110	0,034	0,036	0,040	0,043	0,504	0,521	0,84	негорючий (A1)		0,320	≥15		≤1	≤3	Теплоизоляция бетонных полов	

\* - динамический модуль упругости плиты VL при нагрузке 2000 Н/м<sup>2</sup> составляет 0,7 МПа при относительном сжатии 0,1.